

DEKORATIVNÍ ŠTUKOVÁ VÝZDOBA V INTERIÉRU KNIHOVNY PETRA BEZRUČE MĚSTSKÝ DŮM PETRA BEZRUČE V OPAVĚ

Postup restaurátorských prací pro potřeby výběrového řízení:

1. Čištění a odstranění druhotných barevných vrstev

Provedený průzkum vyhodnotil, že lze novodobé nátěry navlhčit a následně je opatrně odmyvat pomocí houbiček (na nátěry s přídavkem akrylátu lze použít rovněž vyvíječ páry). Po odstranění vrstev nátěrů mohou být mechanicky dočištěny hloubky modelace (ostrým skalpelem). Navlhčení bude nutné zvážit v konkrétním případě, vždy s ohledem na stav originální modelace, aby nedošlo k jejímu poškození. Barevná prezentace bude odpovídat nejstarší povrchové úpravě, tenký nátěr jež nezaslepí modelaci jemného štukového dekoru.

2. Konsolidace

Omítkové vrstvy a štukové profily tažené ve hmotě na místě (římsy, profilovaná zrcadla, lizénové rámy atd.) lze v případě potřeby lokálně konsolidovat prostředkem na bázi organokřemičitanů nebo akrylátové pryskyřice. Dekoratívni štuková výzdoba s rostlinnými motivy je vždy do celků sestavena z dílů odlitých do forem. Odlitky jsou zhotoveny ze směsi, která obsahuje vysoké procento sádry nebo je čistě sádrová a jejich případná konsolidace je tedy možná na bázi akrylátové disperze či pryskyřice.

3. Injektáže

Praskliny a trhliny lze injektovat speciální restaurátorskou maltovinou na minerální bázi pro fresky a štuky, v případě lepení staticky narušených míst lze využít akrylátové pryskyřice.



Rest ART M. Müllerová s.r.o.
Restaurátorský a umělecký ateliér
Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov
mullerova@restart-mullerova.cz
restart-mullerova.cz
☎ +420 725 885 245

4. Doplnění poškozených částí

Poškozená a chybějící místa doplnit jemnozrnnou směsí prosátých písku s pojivem na vápenosádrové bázi dle původního materiálu. Strukturu vysprávek bude možné jemným přebroušením kamenem či brusným papírem přizpůsobit struktuře okolního povrchu.

5. Barevné sjednocení:

Na základě provedeného průzkumu by měly být dekorativní štuky prezentovány v odstínu bílé či jejího jemně lomeného tónu lazurním vápenným nátěrem.

Restaurování by mělo proběhnout konzervační metodou. Průběh restaurátorských prací fotograficky dokumentován a konzultován se zástupcem PÚ pro tuto kulturní památku

V Děhylově, 7. 9. 2022

Mgr. BcA. Markéta Müllerová



Rest ART M. Müllerová s.r.o.

Restaurátorský a umělecký ateliér

Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov

mullerova@restart-mullerova.cz

restart-mullerova.cz

 +420 725 885 245